

DIRECTMETAL 3

σελ. 1 από 1

Πληροφορίες Προϊόντος

Το DIRECTMETAL 3 IN 1 είναι μια εξαιρετικής ποιότητας, αντιδιαβρωτικής προστασίας βαφή μεταλλικών επιφανειών από μίγμα ειδικού τύπου σκληρών αλκυδικών ρητινών και ειδικών πρόσθετων. Κατάλληλο για την βαφή παλαιών ή νέων μεταλλικών επιφανειών, οξειδωμένες ή μη. Διαθέτει εξαιρετικές αντοχές σε φθορές και σε εξωτερικές συνθήκες δίνοντας ένα σκληρό και γυαλιστερό φιλμ. Χαρακτηρίζεται από εύκολη εργασιμότητα με άριστο άπλωμα, υψηλή καλυπτικότητα με ισχυρή πρόσφυση ακόμα και σε οξειδωμένη επιφάνεια.

Ιδιότητες Προϊόντος

Χρώμα: Λευκό, Μαύρο, 12 σταθερές αποχρώσεις

Πυκνότητα: $1.20 \pm 0.20 \text{ g/ml}$
(EN ISO 2811-1)

Ιξώδες: $85 \pm 10 \text{ KU}$
(ASTM D 562)

Πρόσφυση: $\geq 2.5 \text{ MPa}$
(EN 1542)

Καλυπτικότητα: $\geq 98.5\%$
(EN ISO 6504-3) (απόδοση $\geq 10 \text{ m}^2/\text{lt}$)

Λευκότητα: ≥ 82
(EN ISO 6504-3)

Χρόνος αφής: 3 ώρες (23°C)

Χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες (23°C)

Προετοιμασία υποστρώματος και Εφαρμογή προϊόντος

Το DIRECTMETAL 3 IN 1 εφαρμόζεται σε παλαιές ή νέες μεταλλικές επιφάνειες οξειδωμένες ή μη όπως κάγκελα, μηχανήματα ή εργαλεία προς βαφή εξωτερικών χώρων. Το υπόστρωμα προς βαφή πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό χωρίς σκόνες, ξένες ουσίες, λάδια ή άλλους ρύπους που μπορούν να επιφέρουν χαλαρή πρόσφυση. Σε περίπτωση δε ύπαρξης κενών στην επιφάνεια, αυτά θα πρέπει να γεμίζονται με κατάλληλα

προϊόντα όπως εποξειδικό στόκο. Ακολουθεί στην συνέχεια εφαρμογή γυαλοχαρτάρισμα με ψιλό γυαλόχαρτο για εξομάλυνση της στοκαρισμένης επιφάνειας ή των πιθανών ανωμαλιών της ή άλλων χαλαρών κομματιών της.

Το προϊόν αναμιγνύεται με διαλυτικό WHITE SPIRIT σε ποσοστό έως 2 % για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό και έως 15 % με διαλυτικό NITRO και αναδεύεται ελαφρά. Εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις και για το βέλτιστο αποτέλεσμα σε κατανάλωση περίπου $10 \text{ m}^2/\text{lt}$ ανά στρώση.

Το δεύτερο χέρι ακολουθεί μετά από το πλήρες στέγνωμα του πρώτου και μετά από περίπου 24 ώρες, σε κανονικές συνθήκες 10-35°C και σχετική υγρασία <80%.

Ρολά, πινέλα ή ανάερα συστήματα ψεκασμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή του προϊόντος και τα εργαλεία πρέπει καθαρίζονται με διαλυτικό WHITE SPIRIT ή διαλυτικό NITRO αμέσως μετά την εφαρμογή.

Συσκευασίες

Το DIRECTMETAL 3 IN 1 διατίθεται σε συσκευασίες των 0.75 lt, 3 lt.

Χρόνος Ζωής - Αποθήκευση

Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες σε σφραγισμένα κλειστά δοχεία και θα πρέπει να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35°C. Προστατέψτε το προϊόν ιδιαίτερα από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και την παγωνιά.

Πτητικές Οργανικές ενώσεις ΠΟΕ

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος θ, τύπος Δ είναι $\text{ΠΟΕ} \leq 500 \text{ g/lt}$ (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν DIRECT 3 IN 1 έχει μέγιστο περιεχόμενο ΠΟΕ $\leq 499 \text{ g/lt}$.

ΤΟ ΧΡΩΜΑ

21° ΧΛΜ Πα.Εθν.Οδ. Θεσσαλονίκης-Καβάλας-Καβαλλάρι-Τ.κ.:57200/Τηλ.:2394052451/Info:www.toxroma.gr



