

PLASTIC SUPER

σελ. 1 από 2

Πληροφορίες Προϊόντος

Το PLASTIC SUPER είναι ένα υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση, ολοκληρωτικά ματ με υψηλή απόδοση. Δουλεύεται άριστα και απλώνει εύκολα, αναπτύσσει ισχυρή πρόσφυση σε παλιές και νέες επιφάνειες. Διαθέτει βέλτιστη καλυπτικότητα και παρέχει μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο και στο χρόνο, ενώ είναι σχεδόν άοσμο. Η τελική επιφάνεια χαρακτηρίζεται από ένα ομοιόμορφο και ολοκληρωτικά ματ αποτέλεσμα.

Ιδιότητες Προϊόντος

Χρώμα: Λευκό, 8 βασικές αποχρώσεις και σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων μέσω του συστήματος χρωματισμού TO XRO.MA COLOR SYSTEM.

Πυκνότητα: 1.46 ± 0.05 g/ml
(EN ISO 2811-1)

Ιξώδες : 115 ± 5 KU
(ASTM D 562)

pH: 8-9.5
(EN ISO 19396-1)

Περατότητα Υδατμών : Sd=0.24±0.02 m
(EN ISO 7783: 0.14 <Sd<1.4, Medium, Class II)

Περατότητα Νερού: w=0.07 ± 0.02 kg/m²h^{0.5}
(EN ISO 1062-3, W3 low, w< 0,10 kg/m²h^{0.5})

Πρόσφυση : ≥1.70 MPa
(EN ISO 4624)

Επίπεδο γυαλάδας: < 5, Dead Matt
(EN ISO 2813: <5, στις 85°)

Καλυπτικότητα: ≥ 98.5%
(EN ISO 6504- 3) (απόδοση ≥11 m²/l)

Λευκότητα: ≥ 89
(EN ISO 6504- 3)

Αντοχή στην υγρή τριβή: CLASS 1
(EN ISO 11998: <5 μm σε 200 κύκλους πλύσης)

Χρόνος αφής: ½ -1 ώρες (+23°C)

Χρόνος επαναβαφής: 3-4 ώρες (+23°C)

Προετοιμασία υποστρώματος

Το PLASTIC SUPER εφαρμόζεται σε επιφάνειες προς βαφή εσωτερικών χώρων όπως γυψοσανίδες, σοβά ή σκυρόδεμα, παλαιών ή νέων επιφανειών μετά από προετοιμασία με αντίστοιχο αστάρι. Το υπόστρωμα προς βαφή πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό χωρίς σκόνες, ξένες ουσίες, σκουριές, λάδια ή άλλους ρύπους που μπορούν

να επιφέρουν χαλαρή πρόσφυση. Σε περίπτωση δε ύπαρξης κενών στην επιφάνεια, αυτά θα πρέπει να γεμίζονται με κατάλληλα προϊόντα. Ακολουθεί στη συνέχεια εφαρμογή είτε με Ακρυλικό Αστάρι Νερού μετά από αραιώση με νερό 1:3 έως 1:4 είτε με μικρονιζέ αστάρι αραιωμένο με νερό έως 50 % (ιδιαίτερα για επιφάνειες που είναι είτε υδροχρωματισμένες είτε με πολύ σαθρό υπόστρωμα οπότε και φεύγει με απλό τρίψιμο). Ανάλογα με την απορρόφηση του υποστρώματος η κατανάλωση του ασταριού κυμαίνεται είναι 100-200 g/m².

Εφόσον η επιφάνεια προς βαφή δεν παρουσιάζει προβλήματα όπως προαναφέρθηκε, και είναι βαμμένη με αντίστοιχη ποιότητα πλαστικού χρώματος μπορεί να αποφευχθεί η χρήση του ασταριού.

Εφαρμογή Προϊόντος

Το προϊόν αναμιγνύεται με καθαρό νερό σε ποσοστό 5-10% και αναδεύεται ελαφρά. Εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις για το βέλτιστο αποτέλεσμα με κατανάλωση περίπου 12 m²/lt ανά στρώση.

Ρολά, πινέλα ή ανάερα συστήματα ψεκασμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή του προϊόντος και τα εργαλεία πρέπει καθαρίζονται με νερό και απορρυπαντικό αμέσως μετά την χρήση.

Συσκευασίες

Το PLASTIC SUPER διατίθεται σε συσκευασίες των 0.75 lt , 3 lt, 10 lt.

Χρόνος Ζωής -Αποθήκευση

Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες σε σφραγισμένα κλειστά δοχεία και θα πρέπει να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35°C. Προστατέψτε το προϊόν ιδιαίτερα από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και την παγωνιά.

PLASTIC SUPER

σελ. 2 από 2

Πτητικές Οργανικές ενώσεις ΠΟΕ

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία

προϊόντος Α, τύπος Υ είναι 30 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν PLASTIC SUPER έχει μέγιστο περιεχόμενο ΠΟΕ ≤10g/l.

ΤΟ ΧΡΩΜΑ

21° ΧΛΜ Πα.Εθν.Οδ. Θεσσαλονίκης-Καβάλας-Καβαλλάρι-Τ.κ.:57200/Τηλ.:2394052451/Info:www.toxroma.gr



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.

Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. Α.Α/Ημερομηνία έκδοσης: 2/03-03-2023

