

QUARTZ PRIMER

Πληροφορίες Προϊόντος

Το QUARTZ PRIMER είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό και σκληρό στην υφή, ειδικής ακρυλικής ρητίνης και χαλαζιακών αδρανών, συνδετικό αστάρι με προτεινόμενη χρήση σε λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες είτε σε προϋπάρχουσα επιφάνεια σοβά. Η χρήση του συνίσταται στην ενίσχυση της πρόσφυσης και την δημιουργία αδρής επιφάνειας παράλληλα με την αντίσταση στην αλκαλικότητα και στην φθορά αλάτων που προκαλείται από τα τσιμεντοειδή υποστρώματα όταν μέσα από αυτά διαχέεται η υγρασία.

Αποτελεί εξαιρετικό υπόστρωμα για την εν συνεχεία χρήση των προϊόντων THERMOPROTECT ACRYL, THERMOPROTECT BASIC, THERMOPROTECT SILICON για την επίτευξη υψηλής πρόσφυσης, παρεμπόδισης της διάχυσης αλάτων από τσιμεντοειδή υποστρώματα και στην ελάττωση της απορρόφησης νερού. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Ιδιότητες Προϊόντος

Χρώμα:	παστώδες, ελαφρά κοκκινωπό
Πυκνότητα:	1.60 g/ml (23°C)
Χρόνος αφής:	1-2 ώρες (23°C)
Χρόνος επαναβαφής:	4-6 ώρες (23°C)

Προετοιμασία υποστρώματος -Εφαρμογή Προϊόντος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό χωρίς κομμάτια-φλούδες, λάδια, σκόνες, η άλλους ρύπους που μπορούν να επιφέρουν χαλαρή πρόσφυση.

Ρολά και πινέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή του προϊόντος.

Πριν την εφαρμογή πραγματοποιήστε ήπια ανάδευση 1-2 λεπτά ή έως ότου επιτευχθεί ομοιογενές αποτέλεσμα. Οι συνθήκες κατά την εφαρμογή θα πρέπει να είναι μεταξύ 7-35°C και η ατμοσφαιρική υγρασία να μην ξεπερνάει το 80%. Η κατανάλωση του προϊόντος είναι 250-350 gr/m² και εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Εφαρμόστε μια στρώση. Η εφαρμογή του παστώδους σοβά ακολουθεί αμέσως μετά το πλήρες στέγνωμα του ασταριού

Τα εργαλεία εφαρμογής πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό της βρύσης και απορρυπαντικό.

Συσκευασίες

Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασίες των 1 kg, 5 kg, 15 kg.

Χρόνος Ζωής - Αποθήκευση

Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες σε στεγανά κλειστά δοχεία και θα πρέπει να αποθηκεύονται μεταξύ 5-35 °C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και την παγωνιά.

Πτητικές Οργανικές ενώσεις ΠΟΕ

Βάσει της Οδηγίας 2004/42/EU (Παράγραφος II, Πίνακας Α) η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος η, τύπος Υ, είναι 30 gr/l για έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το έτοιμο προς χρήση προϊόν QUARTZ PRIMER έχει μέγιστο περιεχόμενο 20 gr/l.

ΤΟ ΧΡΩΜΑ

21° ΧΑΜ Πα.Εθν.Οδ. Θεσσαλονίκης-Καβάλας-Καβαλλάρι-Τ.κ.:57200/Τηλ.:2394052451/Info:www.toxroma.gr



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.

Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.01/10-032023.