

EXTRA VERNICHROM

σελ. 1 από 1

Πληροφορίες Προϊόντος

Το EXTRA VERNICHROM είναι ένα εξαιρετικής ποιότητας βερνικόχρωμα από μίγμα ειδικού τύπου σκληρών και ελαστικών αλκυδικών ρητινών που προορίζεται ιδιαίτερα για την βαφή ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών. Διαθέτει εξαιρετικές αντοχές σε εξωτερικές συνθήκες δίνοντας ένα σκληρό και ελαστικό γυαλιστερό φιλμ. Χαρακτηρίζεται από άριστη εργασιμότητα και άπλωμα, υψηλή καλυπτικότητα με ισχυρή πρόσφυση και υψηλή απόδοση.

Ιδιότητες Προϊόντος

Χρώμα: Λευκό, Μαύρο, 20 σταθερές αποχρώσεις σε συσκευασίες 0.375 lt, 0.750 lt και 10 σταθερές αποχρώσεις σε 2.5 lt.

Πυκνότητα: 1.20 ± 0.20 g/ml
(EN ISO 2811-1)

Ιξώδες: 85 ± 10 KU
(ASTM D 562)

Πρόσφυση : ≥2.8 MPa
(EN 1542)

Καλυπτικότητα: ≥98.5%
(EN ISO 6504-3) (απόδοση ≥10 m²/ lt)

Λευκότητα: ≥ 82
(EN ISO 6504- 3)

Χρόνος αφής: 6 ώρες (23°C)

Χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες (23°C)

Προετοιμασία υποστρώματος και εφαρμογή

Το EXTRA VERNICHROM εφαρμόζεται σε παλαιές ή νέες ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες, πλαίσια ή επιφάνειες στεγασμένων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, αλλά και τσιμεντοσανίδας ή γυψοσανίδας αλλά και τοιχοποιίας.

Το υπόστρωμα προς βαφή πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό χωρίς σκόνες, ξένες ουσίες, σκουριές, λάδια, ή άλλους ρύπους που μπορούν να επιφέρουν χαλαρή πρόσφυση. Σε περίπτωση δε ύπαρξης κενών στην επιφάνεια, αυτά θα πρέπει να γεμίζονται με κατάλληλα προϊόντα όπως εποξειδικούς ή άλλους στόκους και να ακολουθεί γυαλοχαρτάρισμα με ψιλό γυαλόχαρτο ενώ σε γαλβανισμένα ή γυαλιστερή επιφάνεια όπως

χαλκού ή αλουμινίου προτείνεται η εφαρμογή εποξειδικού ασταριού.

Ακολουθεί εφαρμογή του ARMOR ANTI-RUST PRIMER μετά από αραίωση με διαλυτικό πινέλου ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ WHITE SPIRIT.

Το προϊόν EXTRA VERNICHROM εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό μετά από αραίωση με διαλυτικό WHITE SPIRIT έως 5% και ήπια ανάδευση-ανάμιξη.

Εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις με βέλτιστο αποτέλεσμα σε κατανάλωση περίπου έως και 12 m²/lt ανά στρώση. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί μετά το πλήρες στέγνωμα της πρώτης και σε απόσταση τουλάχιστον 24 ωρών σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας 10-35 °C και υγρασία < 80%.

Ρολά και πινέλα που έχουν χρησιμοποιηθεί στην εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση.

Συσκευασίες

Το EXTRA VERNICHROM διατίθεται σε συσκευασίες των δοχείων 0.375 lt και 0.75 lt (20 αποχρώσεις), 2.5 lt (10 αποχρώσεις).

Χρόνος Ζωής - Αποθήκευση

Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες σε σφραγισμένα κλειστά δοχεία και θα πρέπει να αποθηκεύεται μεταξύ 5-35°C. Προστατέψτε το προϊόν ιδιαίτερα από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και την παγωνιά.

Πτητικές Οργανικές ενώσεις ΠΟΕ

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος θ, τύπος Δ είναι ΠΟΕ<500 g/lt (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν EXTRA VERNICHROM έχει μέγιστο περιεχόμενο ΠΟΕ<499 g/lt.

ΤΟ ΧΡΩΜΑ

21° ΧΑΜ Πα.Εθν.Οδ. Θεσσαλονίκης-Καβάλας-Καβαλλάρι-Τ.κ.:57200/Τηλ.:2394052451/Info:www.toxroma.gr



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου.

Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. Α.Α/Ημερομηνία έκδοσης: 1/20-04-2023